

C) CUOIO CONCIATO AL CROMO PER FODERA (COLORE BEIGE CHIARO)

Caratteristiche	Requisiti	Metodi di prova
Spessore	mm 0,6 -0,9	ISO 2589
Carico di strappo	≥ 20 N	UNI – ISO 3377
Determinazioni delle ceneri Totali solfatate	$\leq 1,8$ %	UNI 10628
Permeabilità al vapore d'acqua	$\geq 1,5$ mg/cm ² /h	UNI 8429
Solidità del colore allo strofinio: carico di maglio: 1.000 g. tensione provino: 10% provino asciutto) Feltrino asciutto (100 oscillazioni) Feltrino umido (50 oscillazioni)	Grado ≥ 3 scala dei grigi (lato fiore)	ISO 11640
Resistenza all'abrasione	Nessun foro dopo 25.000 cicli	UNI EN 388
Pentaclorofenolo	≤ 5 p.p.m.	A 90.00.014.0
Formaldeide libera	≤ 150 p.p.m.	A 90.00.013.0
Cromo esavalente	≤ 2 p.p.m.	UNI - EN 420
Ph: Indice differenziale ApH: (se il pH è <3,5 il ApH deve essere < 0.7)	$\geq 3,5$	UNI- ISO 4045
Condizionamento: - Prove fisiche - Prove chimiche		UNI ISO 2419 ISO 4044