

CAPO IV - REQUISITI TECNICI**A) CUIOIO CONCIATO AL CROMO PER TOMAIA (COLORE NERO)**

Caratteristiche	Requisiti	Metodi di prova
Spessore -tomaia -quartieri -listino posteriore -soffietto	m 1,1 -1,3 m 0,9 -1,3 m 1,1 -1,3 m 0,9 -1,3	ISO 2589
Carico di strappo	≥ 60 N	UNI – ISO 3377
Resistenza a trazione	≥ 10 N/ mmq	UNI - ISO 3376
Impermeabilità dinamica	≥ 30 minuti	UNI 8425
Permeabilità al vapore d'acqua	≥ 1,5 mg/cm2/h	UNI 8429
Solidità del colore (lato fiore) Allo strofinio: Feltrino asciutto (100 oscillazioni) Feltrino umido (20 oscillazioni)	Grado ≥ 3 scala dei grigi	ISO 11640
Resistenza alla piega continua Lente a 6 ingrandimenti Cuoio umido 1h in acqua distillata	Cuoio asciutto: 50.000 flessioni Cuoio umido: 10.000 flessioni	UNI 8433
Resistenza alla cucitura	≥ 100 N/cm	UNI 10606
Solidità del colore alla luce (72 H DI ESPOSIZIONE)	≥ GRADO 3 scala dei grigi	EN 20105 - 1302
Pentaclorofenolo	≤ 5 p.p.m.	A 90.00.014.0
Formaldeide libera	≤ 150 p.p.m.	A 90.00.013.0
Cromo esavalente	≤ 2 p.p.m.	
Ph: Indice differenziale ApH: (se il pH è <3,5 il ApH deve essere < 0.7)	≥ 3,5	UNI- ISO 4045
Condizionamento: - Prove fisiche - Prove chimiche		UNI ISO 2419 ISO 4044