

B) CUOIO CONCIATO AL VEGETALE PER SOTTOPIEDE

Caratteristiche	Requisiti	Metodi di prova
Spessore	mm 2,6 – 3,2	ISO 2589
Determinazioni delle ceneri Totali solfatate	≤ 18 %	UNI 10628
Resistenza a trazione	≥ 10N/ mmq	UNI ISO 3376
Allungamento a rottura	≤ 30 %	UNI ISO 3376
Assorbimento e De assorbimento d'acqua	≥ 40 % ≥ 50 %	UNI - EN 344
Stabilità dimensionale	≤ 2 %	UNI 8481
Pentaclorofenolo	≤ 5 p.p.m.	A 90.00.014.0
Formaldeide libera	≤ 150 p.p.m.	A 90.00.013.0
Ph: Indice differenziale ApH: (se il pH è <3,5 il ApH deve essere < 0.7)	≥ 3,5	UNI- ISO 4045
Condizionamento: - Prove fisiche - Prove chimiche		UNI ISO 2419 ISO 4044